

รายงานผลการศึกษา Antimicrobial NANOVA Hygimax Solution

ตัวอย่าง **hygimax**

Nano Silver Solution

วิธีการทดลอง

AATCC Test Method 147-1998

Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials: Parallel Streak Method

หลักการ

นำผ้าเปล่าและผ้าที่ได้ทำการปรับปูงพื้นผิวด้วยสารที่ต้องการศึกษามาทดสอบเปรียบเทียบกัน โดยนำผ้านั้นไปใบสัมผสนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการได้ขึดเชื้อแบคทีเรีย *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538) ในลักษณะเส้นขนาน จากทำการ incubate และสังเกตุลักษณะของแบคทีเรียที่บริเวณใต้ผ้าและด้านขอบของผ้า

รายละเอียดการทดลอง

แบคทีเรียที่ใช้ในการทดลอง

Staphylococcus aureus ATCC 6538

อาหารเลี้ยงเชื้อ

Casein soy meal pepton agar

Incubation

24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ at 37°C

สาร antimicrobial

Nano Silver Solution เจือจางที่ 50 กรัมต่อลิตร



ชนิดของผ้า

Cotton 70%/polyester 30% นำไปผ่านการ autoclave ก่อนการทดลอง

ผลการทดลอง

แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบ คือ *Staphylococcus aureus* เป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมบวก ที่ทำให้เกิดกลิ่น ผลการทดลองพบว่าผ้าที่ไม่ได้ทำการปรับสภาพพื้นผิวนั้นแสดงลักษณะริ้วรอยของการเจริญของแบคทีเรียเป็นเส้นตามรอยที่ได้มีการขัดแบคทีเรียไว้ ริ้วรอยของการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เกิดขึ้นที่บริเวณผืนผ้าที่มีการสัมผัสกับแบคทีเรียและอาหารที่เป็นตัวบ่งบอกถึงการที่ผ้านั้นไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ สำหรับในการณีของผ้าที่ได้มีการปรับปูงสภาพพื้นผิวด้วยสาร antimicrobial จะแสดงการยับยั้งการเจริญเติบโตและแพร่ขยายของแบคทีเรีย โดยผลการทดลองนั้นพบว่าไม่มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในบริเวณไอล์เดียงที่น่าจะเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังแสดงการออกฤทธิ์ยับยั้งในลักษณะของการกระจายของ clear zone ในบริเวณขอบด้านบนและขอบล่างของผ้า

รายงานผลการศึกษา Antimicrobial NANOVA Hygimax Solution



(1) ผ้าเปล่าที่ไม่มีการปรับพื้นผิว
รูปที่ 1 แสดงผลการทดสอบ antimicrobial finishing เปรียบเทียบกันระหว่างผ้าที่ทำการปรับปูงและผ้าไม่ได้ปรับปรุงปูง
สมบัติของพื้นผิว

(2) ผ้าที่มีการปรับพื้นผิวด้วย NANOVA SMARTsilver Solution